

T-REX FAST-CURING

GREITAI DŽIUOVANTYS MONTAŽINIAI KLIJAI

Data: 14/11/2013

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Sintetinis kaučiukas
Konsistencija	Pasta
Kietėjimas	Fizinis džiuvimas ir kristalizacija
Tankis	Apie 1.35 g/cm ³
Terminis atsparumas	-20°C iki +70°C
Darbinis laikas (*)	5 min.
Pradinio sukibimo stiprumas	Bent 125 kg/m ²
Galutinė klijavimo jėga mediena-mediena	Apie 13 kg/cm ²
Galutinė klijavimo jėga mediena-aliuminis	Apie 13 kg/cm ²
Galutinė klijavimo jėga mediena-PVC	Apie 12 kg/cm ²
Naudojimo temperatūra	+5°C iki +30°C

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

Produkto aprašymas:

T-Rex Fast Curing – tai stipriai klijuojantys konstrukciniai klijai, turintys aukštą pradinio sukibimo (virš 125 kg/m²) bei galutinio suklijavimo galią, sustiprinti stiklo pluošto. Suderinami su dauguma statybinių paviršių (porėtų ir neporėtų).

Savybės:

- Sustiprinti stiklo pluošto
- Puikus momentinis sukibimas (bent 125 kg/m², pilnas paviršiaus priklijavimas)
- Greitai ir stipriai klijuoja
- Tepamas tiesiai ant paviršiaus
- Pakeičia vinis ir varžtus
- Tinka klijuoti ant nelygių paviršių
- Puikiai limpa prie daugelio statybinių medžiagų, naudojamų lauko ir vidaus darbuose

Panaudojimo sritys:

- Tinka dekoratyvinių medžiagų, grindjuosčių, gipso plokščių klijavimui vertikaliai, horizontaliai ir virš galvos
- Kilimo griebtuvų, kraštų juostos bei aliuminio ir up laiptų apdailos klijavimas
- Sienų ir grindų plokščių, lango rėmų ir pertvarų klijavimas

- Tinka medienos, daugelio plastikų, plytų, akmens, plytelių, metalo klijavimui ant porėtų paviršių – betonas, tinkas, MDF, OSB, medienos plokštės, medžio drožlių plokštės

Pristatymo forma:

Spalva: geltona (smėlio) / ruda

/pakavimas: 380 g tūtelė

Paviršiai:

Tipas: Visi paviršiai, išskyrus PE, PP ir bituminius. Bent vienas paviršius turi būti porėtas (kvėpuojantis), kitaip džiuvimo laikas ženkliai pailgėja.

Pobūdis: paviršius turi būti sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be netvirtų/klibančių dalių. Rekomenduojame atlikti išankstinį suderinamumo testą.

Naudojimo instrukcija:

Būdas: Klijuj tepkite silikoninio pistoleto pagalba juostomis arba taškais. Visada užtepkite klijų ant plokštės kraštų ir kampų. Nedelsiant prispauskite klijuojamus paviršius ir priplokite guminiu plaktuku. Klijuojant sunkius elementus arba klijuojant vertikaliai gali būti reikalinga pradinė elemento fiksacija. Klijuojant nepralaidžias arba sunkias medžiagas, naudokite sekantį klijavimo būdą:

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

T-REX FAST-CURING GREITAI DŽIUOVANTYS MONTAŽINIAI KLIJAI

Data: 14/11/2013

Lapas: 2 iš 2

suspauskite ir atitraukite klijuojamus komponentus ilgiausia 5 min. Vėl suspauskite paviršius ir priplokite guminiu plaktuku. Jei reikia užfiksuokite elementus, kol klijai pilnai neišdžiūvo (apie 24-48 val.). Klijai apkraunami praėjus 24-48 val.

Naudojimo temperatūra: +5°C iki +30°C

Valymas: naudojant Soudal Adhesive Cleaner 90A, mechaniškai, jei sukietėję

Taisydas: ta pačia medžiaga

Galiojimo laikas:

Mažiausia 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje, laikant vėsioje (+5°C iki +25°C) sausoje vietoje.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikytis įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Naudoti gerai vėdinamoje aplinkoje. Darbo aplinkoje nerūkyti. Jei darbo aplinkos vėdinimas nepakankamas, mūvėti dujokaukę. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Klijuojant pradinio sukibimo bei galutinio užklijavimo stiprį lemia suspaudimo stiprumas. Suspaudimo trukmė nėra tokia svarbi
- Klijuojant elementus virš galvos reikalinga pradinė mechaninė fiksacija
- Neklijuoti veidrodžių
- Nenaudoti vietose, kuriose galimas nuolatinis pamerkimas po vandeniu

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.