

## T-REX TRANSPARENT SKAIDRŪS MONTAŽINIAI KLIJAI

Data: 14/11/2013

Lapas: 1 iš 2

**Techniniai duomenys:**

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pagrindas                                 | Akrilo polimerai                         |
| Konsistencija                             | Pasta                                    |
| Kietėjimas                                | Fizinis džiuvimas per vandens išgaravimą |
| Tankis                                    | Apie 1.05 g/cm <sup>3</sup>              |
| Terminis atsparumas                       | -20°C iki +70°C                          |
| Darbinis laikas (*)                       | 15 min.                                  |
| Pradinio sukibimo stiprumas               | Bent 125 kg/m <sup>2</sup>               |
| Galutinė klijavimo jėga mediena-mediena   | Apie 22 kg/cm <sup>2</sup>               |
| Galutinė klijavimo jėga mediena-aliuminis | Apie 16 kg/cm <sup>2</sup>               |
| Galutinė klijavimo jėga mediena-PVC       | Apie 12 kg/cm <sup>2</sup>               |
| Naudojimo temperatūra                     | +5°C iki +35°C                           |

(\*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

**Produkto aprašymas:**

T-Rex Transparent – tai tirpiklių neturintys, stipriai klijuojantys konstrukciniai klijai, turintys labai aukštą pradinio sukibimo (virš 125 kg/m<sup>2</sup>) bei galutinio suklijavimo galią, sustiprinti stiklo pluošto. Ypatingai tinka klijuoti prie porėtų paviršių.

tinkas, MDF, OSB, medienos plokštės, medžio drožlių plokštės

**Pristatymo forma:**

Spalva: Balta

Įpakavimas: 310 g tūtelė

**Savybės:**

- Sustiprinti stiklo pluošto
- Po išspaudimo balti, po išdžiuvimo skaidrūs
- Momentinis sukibimas aukštesnis nei 125 kg/m<sup>2</sup>, pilnas paviršiaus priklijavimas
- EC-1R Plus ženklavimas: labai mažas pavojingų medžiagų skleidimas
- Be tirpiklių
- Tinka klijuoti ant nelygių paviršių
- Puikiai limpa prie daugelio statybinių medžiagų, naudojamų lauko ir vidaus darbuose

**Panaudojimo sritys:**

- Tinka dekoratyvinių medžiagų, grindjuosčių, gipso plokščių klijavimui vertikaliai, horizontaliai ir virš galvos
- Tinka medienos, daugelio plastikų, plytų, akmens, plytelių, metalo momentiniam bei labai stipriam klijavimui ant porėtų paviršių – betonas,

**Paviršiai:**

*Tipas:* Visi paviršiai, išskyrus PE, PP ir bituminius. Bent vienas paviršius turi būti porėtas (kvėpuojantis), kitaip džiuvimo laikas ženkliai pailgėja.

*Pobūdis:* paviršius turi būti sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be netvirtų/klibančių dalių. Rekomenduojame atlikti išankstinį suderinamumo testą.

**Naudojimo instrukcija:**

*Būdas:* Klijus tepkite silikoninio pistoleto pagalba juostomis arba taškais (kas 15 cm klijuojant plokštes). Visada užtepkite klijų ant plokštės kraštų ir kampų. Nedelsiant prispauskite klijuojamus paviršius ir priplokite guminiu plaktuku. Klijuojant sunkius elementus arba klijuojant vertikaliai gali būti reikalinga pradinė elemento fiksacija. Klijai apkraunami praėjus 24-48 val.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

---

## **T-REX TRANSPARENT SKAIDRŪS MONTAŽINIAI KLIJAI**

---

Data: 14/11/2013

Lapas: 2 iš 2

*Naudojimo temperatūra:* +5°C iki +35°C

*Valymas:* vandeniu nesukietėjusius, mechaniškai, jei sukietėję

*Taisymas:* ta pačia medžiaga

**Galiojimo laikas:**

Mažiausia 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje, laikant vėsioje (+5°C iki +25°C) sausoje vietoje.

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Laikytis įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko.

**Pastabos:**

- Klijuojant pradinio sukibimo bei galutinio užklijavimo stiprį lemia suspaudimo stiprumas. Suspaudimo trukmė nėra tokia svarbi
- Nenaudoti vietose, kuriose galimas nuolatinis pamerkimas po vandeniu

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.